


## PUR-Polyether Flachschaumstoffe 18 kg/m<sup>3</sup> weiss



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Flexibler PU Ether Weichschaumstoff mit einem Raumgewicht von 18 kg/m<sup>3</sup> und einer offenzelligen Struktur. Das Material mit der Farbe Weiss eignet sich gut Verpackungsmaterial. Dieser PU-Ether Schaumstoffe bieten wir im Standard-Plattenformat in verschiedenen Dicken oder auf Kundenwunsch individuell zugeschnitten und konfektioniert an.

### Spezifikation Polyurethan-Schäume / Specification Polyurethan-Foams ETHER - Standard

Qualität / Quality type:	B 1840
Farbe / Color:	weiss / white
Status / Status:	Serie / series

#### Einsatzgebiete / Application:

- Verpackung / packaging
- technische Anwendungen / technical applications

#### Physikalische Eigenschaften / Physical characteristics:

- Öko-Tex Standard 100 (Produktklasse I) / Oeko-Tex-Standard 100 (product class I)

<u>Prüfmerkmal / Characteristics:</u> <u>Prüfmethode / Test method:</u>	<u>Maßeinheit /</u> <u>Measurement unit:</u>	<u>Sollwert /</u> <u>Specified value:</u>
Rohdichte / Density DIN EIN ISO 845	[kg/m <sup>3</sup> ]	18 ± 2
Zugfestigkeit / Tensile strength DIN EN ISO 1798	[kPa]	≥ 80
Bruchdehnung / Elongation DIN EN ISO 1798	[%]	≥ 100
Druckspannung / Compression strength bei 40 % Verformung / at 40 % Compression DIN EN ISO 3386-1	[kPa]	3,5 ± 1,0
Druckverformungsrest / Compression set 50 % Verfg. / Compression - 22 h - 70 °C DIN EN ISO 1856	[%]	≤ 5
Standard-Breite / Standard-width Toleranz / Tolerance: -0 / + 30 mm	[mm]	2150
Blockhöhe / Block height (Richtwert / Approximate value)	[mm]	1200

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.

## LIEFERFORMEN

Als Plattenware im Standardformat 2150x1430mm in den Dicken bis 1200mm (Rollenware auf Anfrage).

Fertigteile, gestanzt oder zugeschnitten mit Form und Abmessungen gemäss Vorgabe bzw. Zeichnung können auf Kundenwunsch hergestellt werden.

Optionale Ausrüstung mit Selbstklebeschicht oder kaschierten Oberflächen

---

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.

---