

## PUR-Polyether Flachschaumstoffe 23 kg/m<sup>3</sup> schwarz



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochflexibler PU Ether Weichschaumstoff mit einem Raumgewicht von 23 kg/m<sup>3</sup> und einer offenzelliger Struktur. Das Material mit der Farbe schwarz eignet sich gut als Polsterschaumstoff für Sitzpolster für Stühle, Bänken oder als Verpackungsmaterial. Dieser PU-Ether Schaumstoffe bieten wir im Standard-Plattenformat in verschiedenen Dicken oder auf Kundenwunsch individuell zugeschnitten und konfektioniert an.

Paramètres -Parameters	Valeurs - Nominal values	Normes - Standards
Densité brute Raw Density	25 kg/m <sup>3</sup> Indication	NF EN ISO 845
Densité nette Net Density	23 kg/m <sup>3</sup> +/-5%	NF EN ISO 845
Résistance à la compression (CLD) 40%	4 kPa +/-15%	NF EN ISO 3386-1
Indentation à 25% ILD 25%	120 N Indication	NF EN ISO 2439 méthode B
Indentation à 40% ILD 40%	165 N Indication	NF EN ISO 2439 méthode B
Indentation à 65% ILD 65%	335 N Indication	NF EN ISO 2439 méthode B
Allongement à la rupture Elongation at break	120 % Min	NF EN ISO 1798
Résistance à la traction Tensile strength	90 kPa Min	NF EN ISO 1798
Déchirement Tear resistance	200 N/m Min	NF EN ISO 8067
<b>CONSIGNES PARTICULIERES - PARTICULAR INSTRUCTIONS</b>		

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.

## LIEFERFORMEN

Als Plattenware im Standardformat 2030x1150mm in den Dicken bis 1110mm (Rollenware auf Anfrage).

Fertigteile, gestanzt oder zugeschnitten mit Form und Abmessungen gemäss Vorgabe bzw. Zeichnung können auf Kundenwunsch hergestellt werden.

Optionale Ausrüstung mit Selbstklebeschicht oder kaschierten Oberflächen.

---

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.

---